先端 R0.2－90° 計算早見表

	材質	SPCC＆SPHC R0.2		SUS R0.2		AL R0.2		最小立ち上がり
板厚	V幅	外寸	内寸	外寸	内寸	外寸	内寸	V幅/2+板厚
0.5	V4	−0.9	0.1	−0.9	0.1	−0.8	0.2	2.5
0.8	V6	−1.4	0.2	−1.5	0.1	−1.3	0.2	3.8
1.0	V6	−1.6	0.4	−1.8	0.2	−1.6	0.4	~~4.0~~ 4.1
1.2	V8	−2.0	0.4	−2.2	0.2	−2.0	0.4	4.7
1.5 (SUS&AL)	~~V10~~			V10 −2.7	0.4	V8 −2.4	0.6	6.5
	(V6→V10)							4.5
	(V8)							5.5
1.6 (SPC&AL)	V8	−2.6	0.6			−2.5		5.6
	(V6→V10)							4.6
	(V10)	−2.7						6.6
2.0 (SPC＆AL)	V10	−3.2	0.8			−3.2	0.8	7.0
	(V6→V10)							5.0
	(V12)							8.0
2.0 (SUS)	V12			−3.4	0.6			8.0
	(V8→V12)							6.0
	(V10)			−3.3				7.0
2.3 (SPCC)	V12	−3.8	0.8					8.3
	(V8→12)							7.3
	(V10→V12)							10.3
2.5 (SUS&AL)	V12	−4.4	0.8	−4.25	0.8	−4.0	1.0	8.6
2.6 (SPCC)	(V16)							10.6
	(V20)							12.6
2.9 (SPCC)	V16	−4.9	0.9					10.9
3.0 (SUS&AL)	V16			−5.2	0.8	−4.8	1.2	11.0
	(V12)			(−4.7)	(1.3)			9.0
	(V20)			(−5.8)	(0.2)			13.0
3.2 (SPCC)	V16	−5.2	1.0					11.2
	(V12)	~~−4.8~~	−4.7					9.2
	(V20)							13.2
4.0	V25	−6.9		−7.6	0.8			16.0
	(R3)	−6.6						
	(V32)							18.0
4.5 (SPHC)	V25	−7.3	1.7					17.0
5.0	V32	−8.0	2.0	−9.1	0.9	−8.0	2.0	21.0
	(V40)							25.0
6.0	V40	−9.5	3.0	−10.2	1.8	−9.6		26.0
	(V32)							22.0
	(V60)							36.0
8.0	V60	−15.1						38.0
	(V40→V60)							28.0
	(V40)							28.0